COVER UP 240

Aplicaciones recomendadas:
Cubiertas para vertederos temporales y de corta duraciòn anti-lluvia y anti-olor; afianzamiento de sitios contaminados de corta duraciòn, a medida para el almacenamiento de material hidrosensible, pilas de sal, mantas preenvasadas y mantas de medidias a peticiòn.
Utilizable para cualquiera eventual aplicaciòn anti-lluvia y contenciòn de gas o vapor.

CATEGORIA DE PRODUCTOS

Geomembrana de polietileno (PE) reforzado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS	VALORES	METODOS DE ENSAYO
Massa aireica	240 [g/m2]	UNI EN 1849-2
Espesor nominal	0,4 [mm]	UNI EN 1849-2
Resistencia a la tracción [MD]	16 [kN/m]	UNI EN ISO 527-4
Resistencia a la tracción [CMD]	15 [kN/m]	UNI EN ISO 527-4
Deformación a carga máxima [MD]	29 [%]	UNI EN ISO 527-4
Deformación a carga máxima [CMD]	38 [%]	UNI EN ISO 527-4
Resistencia a la carga estática	2,7 [kN]	UNI EN ISO 12236
Resistencia al corte de las juntas	553 [N]	UNI EN ISO 12317-2
Resistencia a la temperatura	– 30°≤ T°C ≤ 70°	-
Resistencia a los rayos UV	360 kLy	-
Sellado a los líquidos	< 10-6 [m3 ·m-2 ·d-1]	UNI EN 14150
Sellado al gas	< 40 ·10-6[m3 m-2 d-1]	ASTM D 1434
Sellado al gas (permeabilidad al gas metano)	1.41E-03 [$m^3 \cdot m^{-2} \cdot day.atm$]	ASTM D 1434, Metodo V
Sellado al gas (permeabilidad al díoxido de carbono)	6.67E-03 [$m^3 \cdot m^{-2} \cdot day.atm$]	ASTM D 1434, Metodo V
Permeabilidad al Vapor de agua	1,32 · 10-14 [m s-1]	UNI EN 1931
Resistencia a los agentes atmosféricos	Variación de la resistencia a la tracción y alargamiento ≤ 25%	UNI EN 12224
Resistencia a la oxidación	Variación de la resistencia a la tracción y alargamiento ≤ 25%	UNI EN 14575
Medidas Estándar	20 m anchura x 50m longitud	-
Medidas Máximas	60 m anchura x 120m longitud	-

Las especificationes descritas sólo se muestran mediante pruebas de laboratorio, con una tolerancia del 10%.

CE
1213-CPR-4688

Emettido por: UCOM1 Giuseppe Gabrielli
Aprobado por: DG Massimo Gnecchi Rev.1 /2018

G&G PARTNERS
G&G Partners S.r.l.
Sede legale - Via Gabriele D'Annunzio 9,
25018 Montichiari (BS)
Tel. 030 9673345 - Fax. 030 9673917
ordinigeg@gegpartners.it - www.coverupsystem.com
GRUPPO ITALTELO SPA